

CHRYSO® *EnviroMix* 2306

Superfluidificante – per climi invernali

Additivo per calcestruzzi a basse emissioni di carbonio

Definizione

CHRYSO®EnviroMix 2306 è un additivo superfluidificante a base di policarbossilati eteri, particolarmente indicato per la produzione di calcestruzzi LCC (*Low Carbon Concrete*) in climi invernali.

Proprietà

CHRYSO®EnviroMix 2306, consente di realizzare calcestruzzi con un discreto mantenimento della lavorabilità, senza controproducenti ritardi di presa.

È ideale per l'uso in *climi invernali*.

CHRYSO®EnviroMix 2306 è compatibile con la maggior parte dei cementi Portland e cementi di miscela.

Campi di applicazione

- Tutti i tipi di cemento previsti dalla UNI EN 197-1 (cementi tipo I, II, III, IV e V)
- Tutti i tipi di cemento a basso tenore di clinker secondo UNI EN 197-5 (cementi tipo II e VI)
- Calcestruzzi LCC preconfezionati con riduzione di impronta carbonica del 30% al mc
- Calcestruzzi prodotti nel periodo invernale con mantenimento della lavorabilità fino a 60 min
- Calcestruzzi con lavorabilità da S3 a SCC

Conformità

CHRYSO®EnviroMix 2306 è conforme alla norma UNI EN 934-2 T3.1-3.2.

Dosaggio

Dosaggio standard: 0,7 ÷ 1,2 % spc.

La massima efficacia di **CHRYSO®EnviroMix 2306** è determinata dopo prove in loco, tenendo conto delle caratteristiche reologiche e delle prestazioni meccaniche desiderate.

Modalità di impiego

- **CHRYSO®EnviroMix 2306** deve essere aggiunto preferibilmente all'acqua d'impasto o al termine del ciclo di miscelazione
- **CHRYSO®EnviroMix 2306** è compatibile con qualunque additivo CHRYSO.

Stoccaggio

Conservare al riparo dal gelo.

In caso di gelo, rimescolare il prodotto che manterrà inalterate le sue proprietà. Un'agitazione efficace è necessaria fino all'ottenimento di un prodotto totalmente omogeneo.

Durata del prodotto: 12 mesi

Sicurezza

Per la manipolazione del prodotto e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza, disponibile su richiesta.

CHRYSO® EnviroMx 2306

Superfluidificante – per climi invernali

Additivo per calcestruzzi a basse emissioni di carbonio

Confezione:

- Taniche da 10 litri
- Fusti da 200 litri
- Cisternette da 1000 litri
- Sfuso

Proprietà	
Aspetto e colore	Liquido Giallo
Densità a 20 °C	1,040 g/ml $\pm$ 0,02
pH a 20 °C	4,5 $\pm$ 1,0

Requisiti secondo UNI EN 934-2 - Requisiti generali	
Tenore di ioni Cloruro:	Max. 0,1% in massa
Contenuto di alcali	Max. 2% in massa
Comportamento alla corrosione	Contiene solo componenti in conformità a EN 934-1:2008, Appendice A.1
Prospetto T3.1	
Riduzione d'acqua	$\geq$ 12% rispetto alla miscela di controllo
Resistenza alla compressione (<i>pari consistenza</i>)	A 1 giorno: miscela di prova $\geq$ 140% della miscela di controllo A 28 giorni: miscela di prova $\geq$ 115% della miscela di controllo
Contenuto d'aria nel cls fresco	Miscela di prova $\leq$ 2% in volume al di sopra della miscela di controllo
Prospetto T3.2	
Incremento della consistenza	Aumento dello spandimento iniziale $\geq$ 160 mm rispetto alla miscela di controllo (350 $\pm$ 20 mm)
Mantenimento dello spandimento	A 30 min.: consistenza della miscela di prova $\geq$ alla consistenza iniziale della miscela di controllo
Resistenza alla compressione	A 28 giorni: miscela di prova $\geq$ 90% della miscela di controllo
Contenuto d'aria nel cls fresco	Miscela di prova $\leq$ 2% in volume al di sopra della miscela di controllo salvo diversa dichiarazione del produttore

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte di Chryso Italia, né responsabilità circa l'utilizzazione del prodotto, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. Il nostro Servizio Tecnico è a Vostra completa disposizione per aiutarvi a risolvere al meglio i vostri problemi. Ci riserviamo di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.

CHRYSO ITALIA S.R.L.

Sede legale: Via Giovanni Bensi, 8 – 20152 Milano (MI)

Sede amministrativa: Via Bruno Buozzi, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia – Tel.: +39 02 527 6041 – info.chrysoita@saint-gobain.com – www.chryso.it