

CHRYSO®Dem Alky 60

Disarmante chimico per il distacco differito

Descrizione

CHRYSO®Dem Alky 60 è un disarmante a base di alchilbenzoli, che isola il cassero dal getto con un'azione fisico-meccanica propria dei disarmanti di tipo tradizionale; in più, reagisce chimicamente con la pasta di cemento del calcestruzzo, creando un ulteriore elemento isolante, sotto forma di pellicola finissima senza effettiva coesione, che costituisce la più efficace separazione fra i due elementi.

Proprietà

CHRYSO®Dem Alky 60 Conferisce alle superfici sformate un aspetto uniforme, senza macchie e con spigoli netti. Permette ogni successivo trattamento delle superfici sformate con pitture, gessi e intonaci di cemento, escludendo il pericolo di alterazioni o scrostature.

CHRYSO®Dem Alky 60 è particolarmente indicato per la protezione delle casseforme metalliche dalla formazione della ruggine, in quanto contiene efficaci inibitori filmanti di corrosione.

CHRYSO®Dem Alky 60 è raccomandato per temperature di utilizzo fino a 80 °C.

Dosaggio, Resa

Con 1 litro di **CHRYSO®Dem Alky 60** si possono mediamente trattare:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| • casseforme metalliche | 40÷50 m ² |
| • casseforme di legno | 25÷35 m ² |
| • casseforme in materie plastiche | 40÷50 m ² |
| • casseforme in gesso o cemento | |
| - Prima applicazione | 5÷10 m ² |
| - Applicazioni successive | 15÷20 m ² |

CLASSIFICAZIONE ASSIAD DEGLI AGENTI DISARMANTI	
INFIAMMABILITÀ	
UTILIZZO / AMBIENTE	IGIENE
	COV
	BIODEGRADABILITÀ
*CRITERIO FAVOREVOLE	*CRITERIO SFAVOREVOLE

Modalità di impiego

Polverizzare sulla cassaforma uno strato molto sottile o passare sulla medesima un tampone leggermente inzuppato.

Evitare l'applicazione del prodotto in quantitativo superiore al dovuto perché ciò nuocerebbe alla buona riuscita del disarmo ed all'aspetto finale della superficie: di conseguenza, è anche consigliabile asportare eventuali eccessi depositatisi negli angoli delle casseforme.

Per l'applicazione del prodotto disponiamo di speciale polverizzatore.

Conformità

CHRYSO®Dem Alky 60 è conforme alla norma UNI 8866.

Prodotto atossico (Valutazione Tossicologica 19.09.85 - Istituto di Medicina del Lavoro - Milano).

Campi di applicazione

- Adatto ad ogni tipo di calcestruzzo gettato su casseforme metalliche, in legno o in materie plastiche (resine epossidiche, fenoliche, poliestere, poliuretaniche).
- Suggesto per ogni caso di difficile sformatura su casseforme fredde o riscaldate, con calcestruzzi riscaldati, forme complesse, cementi bianchi.
- Particolarmente indicato su casseforme metalliche che presentano problemi di arrugginimento del manto superficiale.

Stoccaggio

In caso di gelo, il prodotto conserva le sue proprietà. Una volta scongelato, omogeneizzarlo tramite agitazione.

Durata del prodotto: 24 mesi.

Sicurezza

Per la manipolazione del prodotto e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza, disponibile su richiesta

CHRYSO® Dem Alky 60

Disarmante chimico per il distacco differito

Specifiche chimico/fisiche:

- Aspetto: liquido oleoso ambrato
- Densità (g/cc): $0,86 \pm 0,020$
- Viscosità a 20 °C: $25 \text{ mPas} \cdot \text{s} \pm 2$
- Conforme alla norma UNI 8866

Composizione di massima:

Disarmante a base di alchibenzoli.

Definizione prestazionale:

Disarmante chimico per il distacco differito.

Confezione:

- Taniche da 10 litri
- Secchi da 25 litri
- Fusti da 200 litri
- Cisternette da 1000 litri
- Sfuso

Codice

C0008SE010
C0008SE025
C0008FU200
C0008CT000
C0008XX000

Resa:

1 litro per $40 \div 50 \text{ m}^2$ su casseforme metalliche
1 litro per $25 \div 35 \text{ m}^2$ su casseforme di legno
1 litro per $40 \div 50 \text{ m}^2$ su casseforme in materie plastiche
Per casseforme in gesso o cemento:
1 litro per $5 \div 10 \text{ m}^2$ (prima applicazione)